

## "ДСС-2L" - краска ПВХ для нанесения дорожной разметки



Материал одноупаковочный, на основе раствора винилхлоридной смолы в смеси органических растворителей.

При разметке автодорог, эмаль может использоваться в комплекте со стеклянными микросферами, для придания разметке световозвращающих свойств. Эмаль – «ДСС-2L» предназначена для разметки автодорог с асфальтобетонным или цементно-бетонным покрытием и аэродромов.

Эмаль может так же применяться для окраски бетонных и асфальтовых полов, а также для защитно-декоративной окраски бетонных и железобетонных поверхностей эксплуатирующихся в т.ч. в условиях морского климата (гидротехнические сооружения, дамбы, мосты и др.)

Тара: 25 кг., 50 кг.

Основные цвета: белый

### Наименование показателей

### Характеристика или нормы

Внешний вид пленки	однородная матовая поверхность
Основа материала	ПВХ смола
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 70,0
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246, сек, не менее	60-110
Время высыхания до степени 3 при Т 20 °С, ч, не более	40 минут
Условная светостойкость, ч	24
Прочность пленки при изгибе, мм, не более	3
Стойкость к статическому воздействию воды при Т 20,0°С, ч., не менее	48
Стойкость пленки к статическому воздействию ГСМ, ч., не менее	1
Температура эксплуатации покрытия	от -40°С до +80°С

1. Для разметки - с помощью разметочных машин или вручную пневматическим распылением, кистью, валиком;

2. Для железобетонных конструкций - безвоздушное или пневматическое распыление, подкраска – кисть, валик.

Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой, чистой, без масляных пятен.

Перед нанесением эмаль хорошо перемешать до однородной массы. Перед применением, при необходимости эмаль разбавляют до рабочей вязкости ксилолом или толуолом в количестве не более 10% от массы эмали.

В случае использования микросфер (15 – 20% от массы эмали), стеклянные шарики размером 50-140 мкм добавляют к эмали непосредственно перед применением и тщательно перемешивают. Сферы размером 150-250 мкм наносят распылением непосредственно на нанесенную разметку через дополнительную форсунку разметочной машины (или вручную).

Эмаль – «ДСС-2L», при разметке дорог, наносят на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от +10°С и относительной влажности воздуха не выше 70%. (При окраске ж/б конструкций, эмаль наносят на окрашиваемую поверхность при температуре окружающего воздуха от -20°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.)

### Меры предосторожности:

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

### Хранение:

Краску хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать.

Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.